(19)日本国特許庁 (JP)

# 四公子期特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-196641 (P2001-196641A)

(43)公開日 平成13年7月19日(2001.7.19)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01L 33/00

H01L 33/00

N 5F041

### 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願2000~5531(P2000~5531)

(22)出願日

平成12年1月14日(2000.1.14)

(71)出顧人 000005821

松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 石橋 和博

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業

株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

Fターム(参考) 5F041 AA25 DA07 DA19 DA35 DA39


DA44


#### (54) 【発明の名称】 表面実装型の半導体装置

# (57)【要約】

【課題】 半田付けによる実装の際に半田がボンディングされたワイヤに影響を及ぼさないようにして導通構造の保全が可能な表面実装型の半導体装置を提供すること。

【解決手段】 絶縁性の基板1に設けた一対の電極2.3のうち一方の電極2に発光素子4を導通搭載するとともに、この発光素子4と他方の電極3との間をワイヤ5でボンディングし、さらにこのワイヤ5を含んで樹脂パッケージ6で封止し、電極3にその積層めっき層のCuめっき層3bを露出させる切欠滞7をボンディング位置と外縁との間に形成し、半田付けの際にCuめっき層3bの表面の酸化膜によって半田の塗れ性を悪くして半田がボンディング側に進行するのを防いでワイヤ5の浮き上がりを防止し、導通構造の保全を図る。





# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体素子と、電源側に導通接続した電 極と、前記半導体素子と前記電極との間をボンディング によって導通させるワイヤとを備え、前記電極の基層に Cuめっき層を含ませた積層めっき構造とした半導体装 置において、前記電極には、前記ワイヤをボンディング する位置と半田付けする外縁との間に前記Cuめっき層 を露出させた切欠溝を形成したことを特徴とする表面実 装型の半導体装置。

【請求項2】 絶縁性の基板と、前記基板に形成した一 10 対の電極と、前記基板または前記一対の電極のうちの一 方に搭載される半導体素子と、前記半導体素子と前記電 極の少なくとも一方との間をボンディングするワイヤ と、前記半導体素子及びワイヤを封止する樹脂パッケー ジとを備え、前記電極の基層にCuめっき層を含ませた 積層めっき構造とした半導体装置において、前記電極に は、前記ワイヤをボンディングする位置と半田付けする 外縁との間に前記Cuめっき層を露出させためっき層を 形成したことを特徴とする表面実装型の半導体装置。

【請求項3】 前記切欠溝を前記樹脂パッケージの封止 20 領域に含ませたことを特徴とする請求項2記載の表面実 装型の半導体装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体発光素子ま たは受光素子などを備える半導体装置に係り、特にプリ ント配線基板などの表面に実装されて半田付けにより固 定される表面実装型の半導体装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】半導体発光素子を使用した半導体発光装 30 置には、リードフレームのマウント部に発光素子を実装 してワイヤボンディングするとともにエポキシ樹脂によ り封止した砲弾型のLEDランプと、プリント配線基板 の上に半田付けにより導通実装が可能な表面実装型のも のがある。表面実装型の半導体発光装置は、LEDラン プに比べて小型薄型化できるため、各種の小型電子機器 に多用されている。

【0003】図4の(a)は従来の表面実装型の半導体 発光装置の概略を示す透視図、(b)はプリント配線基 板上への実装状態を示す概略縦断面図である。

【0004】表面実装型の半導体発光装置は、図示のよ うに絶縁性の樹脂などを利用した基板1とその両端に形 成された一対の電極2,3と、一方の電極2の上に導通 搭載された発光素子4と、この発光素子4の上端の電極 と他方の電極3との間をボンディング接続するワイヤ5 と、このワイヤラを含んで封止するエポキシ系の樹脂を 使用した樹脂パッケージ6とから構成されたものであ る。

【0005】電極2、3はウエハ状態の基材に開けたス リットを利用して基板の表面から側面及び底面にかけて 50 【0011】そこで、本発明は、半田付けによる実装の

めっき法によって形成され、発光素子4の搭載、ワイヤ 5のボンディング及び樹脂封止の後にダイシングされ同 図の(a)の形状に成形される。そして、電極2,3は 図5に拡大して示すように、基板1の表面と底面を皮膜 する銅箔2a,3a、この銅箔2a,3a及び基板1の 側面を被膜するCuめっき層2b、3b、このCuめっ き層2b、3bを被膜するNiめっき層2c、3c及び 表面の全体に形成されるAuめっき層2d, 3dとによ る積層構造を持つ。

【0006】このような構成の表面実装型の半導体発光 装置は、図4の(b)に示すようにプリント配線基板の 上に導通実装される。この導通実装はプリント配線基板 51の表面に形成された配線パターン51a, 51bに 半導体発光装置の電極2,3を位置合わせして搭載し、 それぞれ半田52,53付けによって固定される。これ「 により、発光素子4は電源側と導通し通電によって発光 する。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】錫と鉛の合金による半 田52,53は、約250℃で溶融したものをソルダリ ングして電極2,3をそれぞれ配線パターン51a,5 1 bに導通固定する。ところが、250℃程度の高温に 樹脂パッケージ6が曝されるので、図4の(b)に示す ように半田52,53が樹脂パッケージ6の中まで浸潤 しやすい。

【0008】一方、ワイヤ5は発光素子4の上面の電極 にダイボンディングされた後に電極3のボンディングエ リア3eにウェッジボンディングされる。このウェッジ ボンディングは、ワイヤ5の一端側をボンディングエリ ア3eの表面にこすり付けるようにして接合する手法で

【0009】ところが、半田53が樹脂パッケージ6の 中まで浸潤してくると、ウェッジボンディングされたワ イヤ5の先端部分の樹脂パッケージ6の樹脂が高温にな って軟化したり膨張したりする。このような樹脂の軟化 や膨張は、ワイヤ5のウェッジボンディングを上に持ち 上げるように作用し、ワイヤ5の先端がボンディングエ リア3eから浮き上がってしまうことがある。このた め、ワイヤ5と電極3との導通が切れてしまい、発光素 40 子4への通電ができなくなる。

【0010】このように、一方の電極3にワイヤ5をウ ェッジボンディングするものでは、プリント配線基板5 1への実装時に半田53の影響を受けて発光素子4への 通電に影響を及ぼす。したがって、実装製品の歩留りの 低下などの問題を引き起こすことになる。そして、半導 体発光装置の分野だけでなく受光装置などのようにワイ ヤボンディングしたものを樹脂封止して半田付けによっ て表面実装する全ての半導体装置についても同様の問題 がある。

際に半田がボンディングされたワイヤに影響を及ぼさな いようにして導通構造の保全が可能な表面実装型の半導 体装置を提供することを目的とする。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明の表面実装型の半 導体装置は、半導体素子と、電源側に導通接続した電極 と、前記半導体素子と前記電極との間をボンディングに よって導通させるワイヤとを備え、前記電極の基層にC uめっき層を含ませた積層めっき構造とした半導体装置 において、前記電極には、前記ワイヤをボンディングす 10 る位置と半田付けする外縁との間に前記Cuめっき層を 露出させた切欠溝を形成したことを特徴とする。

【〇〇13】また、絶縁性の基板と、前記基板に形成し た一対の電極と、前記基板または前記一対の電極のうち の一方に搭載される半導体素子と、前記半導体素子と前 記電極の少なくとも一方との間をボンディングするワイ ヤと、前記半導体素子及びワイヤを封止する樹脂パッケ ージとを備え、前記電極の基層にCuめっき層を含ませ た積層めっき構造とした半導体装置において、前記電極 には、前記ワイヤをボンディングする位置と半田付けす 20 る外縁との間に前記Cuめっき層を露出させためっき層 を形成したものとしてもよい。

#### [0014]

【発明の実施の形態】請求項1に記載の発明は、半導体 素子と、電源側に導通接続した電極と、前記半導体素子 と前記電極との間をボンディングによって導通させるワ イヤとを備え、前記電極の基層にCuめっき層を含ませ た積層めっき構造とした半導体装置において、前記電極 には、前記ワイヤをボンディングする位置と半田付けす る外縁との間に前記Cuめっき層を露出させた切欠溝を 30 形成したことを特徴とする表面実装型の半導体装置であ り、切欠溝によって露出するCuめっき層は空気に触れ て酸化しやすく酸化膜を形成するので半田の塗れ性が悪 くなり、半田の流れを阻んでワイヤのボンディング点へ の侵入を防止するという作用を有する。

【0015】請求項2に記載の発明は、絶縁性の基板 と、前記基板に形成した一対の電極と、前記基板または 前記一対の電極のうちの一方に搭載される半導体素子 と、前記半導体素子と前記電極の少なくとも一方との間 をボンディングするワイヤと、前記半導体素子及びワイ ヤを封止する樹脂パッケージとを備え、前記電極の基層 にCuめっき層を含ませた積層めっき構造とした半導体 装置において、前記電極には、前記ワイヤをボンディン グする位置と半田付けする外縁との間に前記Cuめっき 層を露出させためっき層を形成したことを特徴とする表 面実装型の半導体装置であり、切欠溝によって露出する Cuめっき層は空気に触れて酸化しやすく酸化膜を形成 するので半田の塗れ性が悪くなり、ワイヤのボンディン グ点への進行を阻止するという作用を有する。

【0016】請求項3に記載の発明は、前記切欠溝を前 50 酸化膜と半田の組成金属でPbとの塗れ性が悪いので、

記樹脂パッケージの封止領域に含ませたことを特徴とす る請求項2記載の表面実装型の半導体装置であり、樹脂

パッケージによってCuめっき層の表面が被覆されるの で、Cuめっき層の表面の過剰な酸化を防止するという 作用を有する。

【0017】以下、本発明の実施の形態を図面に基づい て説明する。なお、本実施の形態では半導体発光装置を 例として説明し、図4で示した従来例と同じ構成部材に ついては共通の符号で指示する。

【0018】図1は本発明の実施の形態における半導体 発光装置の概略を示す透視図、図2はプリント配線基板 上への実装時の概略縦断面図である。

【0019】図1及び図2において、半導体発光装置は 従来例と同様に、絶縁性の樹脂などを利用した基板1と その両端に形成された一対の電極2,3と、一方の電極 2の上に導通搭載された発光素子4と、この発光素子4 の上端の電極と他方の電極3のボンディングエリア3e との間をボンディング接続するワイヤ5と、このワイヤ 5を含んで封止するエポキシ系の樹脂を使用した樹脂パ ッケージ6とから構成されている。なお、電極2,3は 図5で示したように、基板1の表面と底面を皮膜する銅 箔2a, 3a、この銅箔2a, 3a及び基板1の側面を 被膜するCuめっき層2b,3b、このCuめっき層2 b,3bを被膜するNiめっき層2c,3c及び表面の 全体に形成されるAuめっき層2d, 3dとによる積層 構造としたものである。そして、図2から明らかなよう に、ワイヤラをウェッジボンディングする電極3の表面 側であって樹脂パッケージ6によって封止された部分に は、切欠溝7が形成されている。この切欠溝7は、めっ き工程の後にたとえばエッチングによって形成されたも ので、電極3の全幅部分からボンディングエリア3eま でにかけてを占めている。

【0020】図3の(a)は切欠溝7の深さを説明する ための側面図、 ( b ) は切欠溝7の形成範囲を示す概略 平面図である。

【0021】切欠溝7は図3の(a)から明らかなよう に、Cuめっき層3bが露出する深さとなるように、N i めっき層3cとAuめっき層3dとをエッチングによ って除去して形成されている。すなわち、図5を借りて 示せば、切欠溝7は銅箔3aとCuめっき層3bとを基 板1側に残して切開されたものである。

【0022】以上の構成において、半導体発光装置を図 2のようにプリント配線基板51の上に実装搭載すると き、電極2,3を配線パターン51a,51bに位置合 わせして搭載し、半田52、53によって導通固定す る。一方、切欠溝7を形成した後にはCuめっき層3b は空気に触れるので、直ぐに表面が酸化して表面酸化膜 が形成される。したがって、250℃程度の高温の半田 53が樹脂パッケージ6の中に浸潤してきても、Cuの

溶融半田の流れは切欠溝7によって阻まれる。このため、半田53がボンディングエリア3e側に浸潤していくことが防止され、樹脂パッケージ6の樹脂の軟化及び膨張が阻止される。したがって、ウェッジボンディングされているワイヤ5がボンディングエリア3eから浮き上がることがなく、ワイヤ5と電極3との間の導通構造が確実に保全される。

【0023】このように、電極3の一部の表面に切欠溝7を形成するだけで、発光素子4への導通構造を確保でき、プリント配線基板51への実装後の製品の歩留まり 10を大幅に向上させることができる。

【0024】なお、以上の例では半導体発光装置について説明したが、受光素子を含むフォトカプラーやその他の半導体装置にも本発明が適用できることは無論である。

### [0025]

【発明の効果】本発明では、電極に切欠溝を設けてCuめっき層を露出させ、この切欠溝を挟んでワイヤのボンディング点と半田付けする外縁とを区分けするようにしているので、高温溶融の半田付けするときでもCuめっ 20き層の酸化膜との間での半田の塗れ性が悪いことからボンディング点側への半田の進行を阻むことができる。このため、樹脂パッケージでワイヤを封止する場合にボンディング点近くでの樹脂の軟化や膨張がなくワイヤの浮き上がりが防止される。したがって、表面実装のときの導通構造が保全され、歩留まりの高い製造が可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の表面実装型の半導体装置であって半導

体発光装置の例とした概略透視図

【図2】図1の半導体発光装置をプリント配線基板に搭載実装したときの要部を示す概略縦断面図

【図3】(a)は図1及び図2の半導体発光装置において切欠の深さを説明するための側面図

(b)は平面図

【図4】従来例の概略であって、

- (a)は概略透視図
- (b)はプリント配線基板に実装搭載したときの概略縦 0 断面図

【図5】基板の表面に形成するめっき層の詳細を本発明 における切欠溝の形成状況とともに示す要部の拡大縦断 面図

#### 【符号の説明】

- 1 基板
- 2,3 電極

2a, 3a 銅箔

2b, 3b Cuめっき層


2c, 3c Niめっき層

2d.3d Auめっき層


3e ボンディングエリア

- 4 発光素子
- 5 ワイヤ
- 6 樹脂パッケージ
- 7 切欠溝
- 51 プリント配線基板
- 51a, 51b 配線パターン
- 52,53 半田


【図1】





【図2】




3a 3c,3d








2c, 2d 2b 2a





PAT-NO:

JP02001196641A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001196641 A

TITLE:

SURFACE MOUNT SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

July 19, 2001

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ISHIBASHI, KAZUHIRO

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP2000005531

APPL-DATE:

January 14, 2000

INT-CL (IPC): H01L033/00

## **ABSTRACT:**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a surface mount semiconductor device capable of assuring a conductive structure without giving adverse influence over a soldered bonding wire on mounting by soldering.

SOLUTION: A light emitting element 4 is conductively mounted on an electrode 2 of two paired electrodes 2, 3 on an insulating substrate 1, and bonded to another electrode 3 with a wire 5. Further, the light emitting element 4 is sealed with a resin package 6 including the wire 5. A cut out groove 7 is formed between the bonding portion of the light emitting element 4 and the outer periphery of the package for exposing Cu plated layer 3b of a laminated plating layer in the electrode 3. A solder is prevented from creeping into the bonding side by reducing the wettability by using an oxide film on the surface of the plated layer 3b in the case of soldering, resulting in avoiding the floating wire 5 and assuring the conductivity.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO